

D-3. Proponowane postępowanie konserwatorskie dotyczące drewnianych witryn.

Postępowanie konserwatorskie ma na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu stolarki okiennej.

Witryny zostały zamontowane prawdopodobnie w późniejszym okresie istnienia obiektu. Stan zachowania bardzo zły. Sosnowe konstrukcje witryn należy zdemontować i w warunkach pracowni przeprowadzić renowację i naprawę.

Prace konserwatorskie polegać będą na :

- a- Ręczne usunięcie za pomocą cyklin warstw farb i przemalowań.
- b- Oszlifowanie i wygładzenie płaszczyzn i krawędzi.
- c- Wymiana fragmentów stolarki na nowe (elementów które uległy destrukcji lub zostały zniszczone).
- d- Na przygotowane powierzchnie zostanie nałożony preparat konserwujący, a następnie renowacyjna farbą zgodna z historycznym kolorem.
- c- Ostatnim etapem montaż witryn po renowacji, w miejscu ich przeznaczenia.

D-4. Proponowane postępowanie konserwatorskie dotyczące naprawy i konserwacji elementów metalowych (kraty)

- a- Oczyszczenie elementów metalowych z farb i korozji.
- b- Zabezpieczenie pow. farbą antykorozyjną.
- c- Dwukrotne pomalowanie przygotowanych powierzchni czarną farbą renowacyjną Hammerite.

D-5. Proponowane postępowanie konserwatorskie dotyczące rekonstrukcji ażurowego ornamentu z blachy miedzianej na szczycie dachu.

- a- Odtworzenie ażurowego ornamentu z blachy miedzianej na fasadzie kapliczki. wykonane w sposób identyczny i odzwierciedlający jego historyczny charakter.